

### 3 分析と依頼先

DOWA メタルマイン(株)(DOWA グループの製錬部門)に回収した 6 種類の試料に含まれると思われる金、銀、白金、銅、パラジウム、ロジウムの 6 鉱種の含有量を分析依頼。

### 4 分析結果 (速報)

分析試料名⇒		EG/CP 基板		AB/CP 基板	AB カプラー	O2/AF センサー	キャタリスト
項目	単位	アルミケース	鉄ケース				
受入数量	Kg	210.21	136.29	177.37	48.20	135.98	739.00
風袋重量	Kg	1.81	1.86	1.77	1.85	1.81	11.50
異物数量	Kg	12.91		2.42			24.40
評価対象数量 (Wet)	Kg	195.49	134.43	173.18	46.35	134.17	703.10
水分率	%						0.66
水分量	Kg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
評価対象数量 (Dry)	Kg	195.49	134.43	173.18	46.35	134.17	698.50
分析値							
分析試料名⇒		EG/CP 基板		AB/CP 基板	AB カプラー	O2/AF センサー	キャタリスト
項目	単位	アルミケース	鉄ケース				
Au	g/t	96.4	73.7	116.3	92.3	<10	—
Ag	g/t	1,091	872	629	111	334	—
Cu	g/t	20.73	20.32	18.40	17.23	<2	—
Pt	g/t	<10	<10	<10	<10	127	848
Pd	g/t	172	113	71	10	<10	1,507
Rh	g/t	—	—	—	—	—	243